



# Laque Accent

Laque pour des accents de couleurs.

## APPLICATIONS

Laque satinée en phase aqueuse pour toutes sortes d'applications résistantes aux rayures à l'intérieur comme des meubles, des portes d'armoires.

Idéale pour laquer des meubles dans une couleur chouette et frappante ou pour appliquer un accent dans une autre couleur.

Après préparation et la couche de fond adéquate, applicable sur matières plastiques et métaux.

## CARACTÉRISTIQUES

Mise en oeuvre facile.

Très haute résistance aux rayures et à l'usure.

Haute résistance aux taches et bien nettoyable.

Non jaunissant.

Résistant au sébum de la peau.

Pouvoir couvrant élevé.

Séchage rapide.

## COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables
SOLVANT	de l'eau

## APPLICATION

### PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

#### **Bois non-traité**

Le bois doit être exempt de poussières et graisse et assez sec avant de peindre. Poncer lisse (grain 150-180) et appliquer une couche de fond Hybride Multiprimer Pu ou Elastoprim Hydro sur le bois non-traité. Sur des essences de bois avec risque de saignement (p.ex. merbau, afzelia,...) appliquer 2 couches de fond Elastoprim Hydro ou, de préférence, une couche de fond en phase solvant (Premium Multiprimer Xs ou Elastoprim Next/Elastoprim Fast. Après séchage poncer fin (grain 220).

#### **Entretien:**

#### **Anciennes couches en bon état:**

Dégraisser profondément avec Formule Mc Neutral puis rincer à l'eau pure, poncer (grain 180-220) et dépeussier.

#### **Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:**

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'au bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.



# Laque Accent

Laque pour des accents de couleurs.

## Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, inox,...)

Dégraissier par ponçage Formule Mc et une éponge à dégraisser, rincer à fond à l'eau propre et appliquer une couche de fond Omniprim Extreme

## Matières plastiques dures (p.ex. pvc dure)

Nettoyer au Formule Mc et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau et après séchage appliquer une couche de fond Omniprim Extreme.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer sec (grain 180-220) et bouches des fentes ou joints éventuels au Bostokit.

*Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.*

## MISE EN OEUVRE

Appliquer une à deux couches de Laque Accent au rouleau ou à la brosse sur un support préparé.

Appliquer abondamment et répartir immédiatement. Travailler surface par surface, afin d'éviter des reprises.

Utilisez une brosse (p.ex. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) et/ou un rouleau (p.ex. Boss Roll Felt ou Anza Pro Vilt, pour des grandes surfaces un rouleau microfibre comme Boss Roll Fine ou Anza Pro Platinum Antex).

## DILUTION

Prêt à l'emploi.

## RENDEMENT

Brosse - rouleau: 11 - 15 m<sup>2</sup>/l par couche.

Pour une application optimale, il faut respecter les marges de rendement!

## TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 2 à 5 heures.

Recouvrable après 6 heures.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

## DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

## CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.30 kg/l
VISCOSITÉ	0.45 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s,23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas



# Laque Accent

Laque pour des accents de couleurs.

TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 26 - 36 (150 $\mu$ ,ASTM 60°)	
EXTRAIT SEC	en volume: environ 36 %	
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.	
TEINTES	Blanc. Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,25 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,25 l. Autres teintes bases B, C & D: 0,25 l.
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Laque Accent se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température d'application minimale : 10 °C.	
	Température d'application maximale : 25 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 24/07/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.