



Stucco Puro

Decoratieve glanzende stuc-techniek.

TOEPASSINGEN	Decoratieve en glanzende stucafwerking, in 3 lagen aan te brengen, voor allerhande binnenmuren.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Decoratief stuc-uitzicht met heel wat kleurmogelijkheden</p> <p>Door polieren kan een zeer hoge glans bekomen worden</p> <p>Specifieke tekening en glansschakering</p> <p>Stucco Puro voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
	PIGMENT	titaandioxide en aangepaste vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	<p>CONDITIES</p> <p>De ondergrond moet droog, vast, proper en zeer egaal zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.</p> <p>VOORBEREIDING</p> <p><u>Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipskarton, beton):</u></p> <p>Een grondlaag Stucprimer Hydro aanbrengen, kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting:</u></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.</p> <p>Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Stucprimer Hydro aanbrengen, kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden in slechte staat:</u></p> <p>Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een grondlaag Stucprimer Hydro aanbrengen, kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag.</p> <p><u>Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):</u></p> <p>Een isolerende grondlaag Stucprimer Epoxy aanbrengen, kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p> <p>VERWERKING</p> <p>Stucco Puro aanbrengen in 3 lagen met een COMÉ inox mes, zo egaal mogelijk aanbrengen en onmiddellijk verdelen in alle richtingen.</p>	



Stucco Puro

Decoratieve glanzende stuc techniek.

Breng een egale eerste laag aan met behulp van een COME inox mes (medium - 240 x 100). Laat de eerste laag minstens 8 uur drogen.

Breng een egale tweede laag aan met behulp van een COME inox mes (klein - 200 x 80). Laat deze 4 uur drogen.

Na 4 uur een egale derde laag aanbrengen met behulp van een COME inox mes (klein - 200 x 80) en onmiddellijk polieren. Hierdoor ontstaat een specifieke kleur- en glansschakering.

Gezien de specifieke aanbrengmethodiek van deze professionele techniek, is een praktische training noodzakelijk. Voor de trainingsmogelijkheden kan u terecht bij Boss Paints. Boss Paints kan enkel aansprakelijk worden gesteld als aan deze voorwaarde voldaan is.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

15 - 21 m²/l per laag.

Eerste laag: ± 12 m²/l - 0.083 l/m².

Tweede laag: ± 20 m²/l - 0.05 l/m².

Derde laag: ± 30 m²/l - 0.033 l/m².

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPIJTGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.59 kg/l
VISCOSITEIT	0.52 - 0.56 Pa.s (Physica 1500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Speciale glans typisch aan decoratieve stuc.
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 43 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/l): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

KLEUREN

Lichte en halfzware kleuren zijn aankleurbaar vanaf wit.
3 donkere kleuren aankleurbaar van basis X (AC03 - AC04 - AC05).



Stucco Puro

Decoratieve glanzende stuc-techniek.

VERPAKKINGEN	MY-MX	Lichte en halfzwarte kleuren vanaf wit: 0,75 l - 2,5 l. Basis X: 0,75 l - 2,5 l.
BEWAARTIJD		In ongeopende en originele verpakking is Stucco Puro minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN		Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C. Vorstvrij bewaren. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 27/02/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.