



ARDEX A 950

- Séchage rapide grâce à effet ARDURAPID®
- Pour les murs, plafonds et sols
- Pauvre en tensions, même en couches épaisses
- Capacité de remplissage élevée
- Peut être feutré et lissé
- Grand rendement grâce aux charges allégées, granulométrie jusqu'à 1 mm



Proportion de mélange env.

Composant A

7,75 l Wasser
8,75 l Wasser

Composant B

25 kg Pulver
25 kg Pulver

Consommation env.

Consommation

1,1 kg Pulver je m² und mm

Densité env.

1,10 kg/l

Poids frais env.

1,40 kg/l

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ

60

Caractéristiques d'application

Temps d'application env.

30 minute(s)

Temps de traitement ultérieur

après 1 jour (16 heures min.)

ARDEX GmbH
Boîte postale 6120
58430 Witten
ALLEMAGNE
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
Technik@ardex.de
www.ardex.de

Fabricant avec système QM/UM certifié selon DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 950

Caractéristiques techniques

Résistance à la flexion env.	Temps après 1 jour après 7 jours après 28 jours	Résistance à la flexion env. 2 N/mm ² 3 N/mm ² 4 N/mm ²
Résistance à la compression env.	Temps après 1 jour après 7 jours après 28 jours	Résistance à la compression d'env. 6 N/mm ² 11 N/mm ² 14 N/mm ²

Détails du produit

Valeur pH env.	12
EMICODE	EC 1 PLUS = très pauvre en émissions PLUS
GISCODE	ZP1 = produit à base de ciment, pauvre en chromate
Conditionnement	Sacs de 25 kg nets ;
Stockage	Se conserve dans un endroit sec, env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.