



# Leienverf

Zijdeglanzende dispersieverf voor hellende daken.

TOEPASSINGEN	Schilderen van hellende daken: kunstleien, betonpannen, cementleien (vb. Eternit), zink en aluminium,...	
EIGENSCHAPPEN	<p>Goede hechting op non-ferro metalen</p> <p>Gemakkelijk verwerkbaar.</p> <p>houdt de teruggroei van algen en mossen gedurende lange tijd tegen</p> <p>Hoge licht- en waterbestendigheid.</p> <p>temperatuurbestendig</p> <p>Sneldrogend.</p> <p>erosiebestendig</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
	PIGMENT	lichtechte pigmenten
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p><u>Mos en algengroei:</u></p> <p>Instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (bleekwater 38°: 1 deel bleekwater + 6 delen water; bleekwater van 10°: 1 deel bleekwater + 2 delen water).</p> <p>Minimum 6 à 24 uren laten inwerken en afsprengen met hogedrukreiniger.</p> <p><u>Grondlaag</u></p> <p>Voor toepassingen op daken : steeds een fixeerlaag Epofix aanbrengen met kwast en rol</p>
	VERWERKING	<p>2 lagen Leienverf aanbrengen met kwast en rol op een met Epofix voorbereide ondergrond.</p> <p>Vooraf de randen van de leien en de ruimtes tussen de leien voorstrijken met een kwast, daarna met de rol de leien schilderen.</p>
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	6 - 10 m <sup>2</sup> /l per laag.
	DROOGTIJDEN	Stofdroog na ongeveer 1 uur.



# Leienverf

Zijdeglanzende dispersieverf voor hellende daken.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	AIRLESS	Onverdund verwerken. Spuittip TradeTip (geel): 511 - 517. Pistoolfilter: geel. Verfdruk: 130 à 180 bar.
	KENMERKEN	DENSITEIT 1.16 kg/l VLAMPUNT niet van toepassing GLANSWAARDE Zijdeglanzend - 20 - 30 (100µ, ASTM 60°) VASTSTOFGEHALTE in volume: ca. 39 % VOS EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
	KLEUREN	Anthracietzwart Andere kleuren op aanvraag via labo.
	VERPAKKINGEN	STANDAARD 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Leienverf minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C. Vorstvrij bewaren. Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regengevaar of mist. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 12/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.