



Bostokit Fast

Snel overschilderbare voegkit voor binnen.

TOEPASSINGEN

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen.

Voor het esthetisch afwerken van de schilderwerken in binnenhoeken, muur-plafond-verbinding,...

EIGENSCHAPPEN

Goede hechting.

Aangename verwerking.

Snel overschilderbaar (\pm 30 min) met alle standaard watergedragen verven.

Goed overschilderbaar met harde watergedragen lakken, verf barst niet op de kit.

Geringe krimp en blijft wit na droging.

Oplosmiddel- en isocyanaatvrij.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL MA-polymeer

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen met Formule Mc.

Voegbreedte: min. 0,4 cm - max. 2 cm.

Minder brede voegen en barsten, vooraf breder maken.

Voegdiepte: max. 1cm. Indien dieper, een polyethyleen dichtingsprofiel Confortex inbrengen, aangepast naar de breedte.

Vooraleer Bostokit Fast aan te brengen, een fixerende en/of isolerende grondlaag zetten in overeenstemming met de aard en de staat van de ondergrond en compatibel met de afwerkingslagen.

VERWERKING

Bostokit Fast wordt aangebracht met een kokerpistool op een ondergrond die voorbereid werd met een grondlaag.

Aangebrachte kit gladstrijken met water of een mengsel van water en detergent.

Bostokit Fast moet overschilderd worden om vervuiling te voorkomen.

Bij afwerking met een solventgedragen eindlaag, moet men eerst een watergedragen grondlaag aan te brengen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid



Bostokit Fast

Snel overschilderbare voegkit voor binnen.

Stofdroog na 1 à 4 uur.

Na 0.5 u voor watergedragen verven.

Na 1 uur voor diklagige (spuit)verven.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.70 kg/l
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 71 %
KLEUREN	Wit (\pm RAL9016), zwart (\pm RAL7021).	
VERPAKKINGEN	Kokers van 310 ml.	
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Bostokit Fast minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Vorstvrij bewaren.	
	Niet toepassen in condensgevoelige ruimtes.	
	Niet aanbrengen op ondergronden die onderhevig zijn aan staand water.	

Datum laatste wijziging: 22/05/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.